

INFORMACIÓN TÉCNICA

335

Cinta eléctrica 335 Cinta aislante de vinilo grado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta aislante grado profesional de alto espesor, resistente a temperaturas desde los -18 hasta 105°C, además de tener alta resistencia dieléctrica y ser auto-extinguible. Cumple con los laboratorios UL. Altamente conformable y resistente a la humedad y la corrosión. Disponible en color negro.

APLICACIONES TÍPICAS

Utilizada en fabricación de barras colectoras, en amarre de bobinas eléctricas, en cajas de registros, en líneas telefónicas y en general para reparaciones de mantenimiento industrial. Puede ser utilizada en interiores y exteriores.



CONSTRUCCIÓN Y DATOS TECNICOS

Respaldo: Película de Polivinilo
Adhesivo: Hule - Resina
Color: Negro

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	MÉTODO DE ANÁLISIS
Espesor:	0.22 mm	8.1 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo:	235 g/cm	21.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero:	330 g/cm	29.4 oz/in	ASTM D-3759
Resistencia a la Tensión:	4.5 kg/cm	25.0 lb/in	ASTM D-3759
Elongación:	320%	320%	ASTM D-1000
Resistencia Dieléctrica:	8500 volts	8500 volts	ASTM D-1000

Medidas Disponibles: 19mmX20m

GARANTÍA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuentes, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.